銘柄	粘度(GH/25℃)	不揮発分(%)	酸価(ワニス)	溶剤組成	標準配合(固形分)			焼付条件		光沢	硬度	エリクセン	屈曲性	煮沸後のエリクセン	耐汚染性			耐ソルトスプレー性	耐酢酸	層間密着	特徴
					アルマテックス	ユーバン20SE60	エポミックR301	℃	分						口紅	マジック	タバコ				
785-5	V～Y	50	6～10	キシロール/9 n-ブタノール/1	70	20	10	150	20	○～◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	スプレー作業性良好